

路面標示 抹消用塗料(常温)

ハードライン クロ/グレー

耐久性に優れた抹消用塗料です。

特殊アクリル樹脂を使用しているため、塗装後の乾燥が速く耐久性の優れた塗膜を形成します。また特殊塗料設計により、光沢の低い塗膜が得られます。

ハードライン クロ/グレーは、ハケ塗り、ローラー塗りに適しています。ハンドマーカ―等の機械塗装にも適しています。

■特長

1.乾燥性が優れている

乾燥が速く、交通開放時間が短縮できますので、長時間の交通阻害を起こしにくくなります。

3.作業性が優れている

ハケ塗り、ローラー塗りに適しています。

2.光沢(つや)が低い

従来の抹消塗料は光沢(つや)があるため、抹消部分が目立っていましたが、ハードライン クロ/グレーは、光沢(つや)が低いため、抹消部分が目立ちにくくなっています。

■ハードライン クロ/グレー品質規格

試験項目	社内規格
容器の中の状態	かき混ぜたとき、堅い塊がなく、一樣になる
密度(23℃)g/cm ³	1.3以上
粘度 KU値	70~100
塗膜の外観	異常がない
タイヤ付着性	タイヤに付着しない(15分後)
隠ぺい率 %	97以上
にじみ	にじみがない
耐摩耗性(100回転当たりの摩耗減量mg)	500以下
耐水性	異常がない
耐アルカリ性	異常がない
加熱残分(質量分率%)	60以上

- ・路面標示用塗料JIS K 5665の色は白および黄色のため、ハードライン クロ/グレーはJIS規格品ではありません。
- ・品質規格は平均的な値です。
- ・試験方法はJIS K 5665に準拠しています。

■用途

- 中央線、境界線、外側線、図示標示の抹消
- 空港の誘導路、滑走路の標示の抹消
- 工場内、駐車場、車庫等の標示の抹消

■色相

- 1.ハードライン クロは、日塗工色見本帳のN-20色に近似のため、新設アスファルト舗装上の抹消用に最適です。
- 2.ハードライン グレーは、日塗工色見本帳のN-40色に近似のため、既設アスファルト舗装、コンクリート舗装上の抹消用に最適です。

■当社標準塗装仕様例

塗料	15 cm巾塗装m数	塗装㎡数
50L/1000m仕様	1000 m	150 ㎡
1缶当り (14L)	280m	42㎡

■施工上の注意事項

- 1.ハードライン クロ/グレーは希釈しないでご使用ください。やむを得ず希釈する場合は、合成シンナーNo. 4 を使用し、10%以内にしてください。
- 2.他種の塗料との混合は避けてください。
- 3.降雨直後の施工は絶対に避けてください。
(水分の影響で乾燥不良、付着不良等の障害を生じます。)
- 4.凍結路面および凍結防止剤散布面への施工は避けてください。
- 5.塗装面の泥、油等は除去してから塗装してください。
- 6.塗料はよく攪拌してご使用ください。
- 7.必要以上の厚塗りは乾燥を遅らせ、また逆に薄塗りは耐久性の低下の原因になりますので適正塗布量で塗装してください。
- 8.ハードライン クロ/グレーは抹消用塗料のため、ガラスビーズ散布はしないでください。

■取扱上の注意事項

吸入すると中毒をおこすおそれがありますから、取扱いには下記の注意事項を守ってください。

- 1.取扱い作業場所には局所排気装置を設けてください。
- 2.容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。もしこぼれた場合には、砂等を散布したのち処理してください。
- 3.取扱い中は、できるだけ皮膚にふれないようにし必要に際し、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスク、保護手袋、前掛け等を着用してください。

- 4.取扱い後は、手洗いおよびうがいを充分行ってください。
- 5.作業衣等に付着した場合は、その汚れをよく落としてください。
- 6.一定の場所を定めて貯蔵してください。
- 7.引火性の高い溶剤を使用していますので御注意ください。

火気厳禁・第一石油類・危険等級 II

■全般的注意

- (1) 製品ご使用の際には、当販促物の他、製品本体記載の注意事項およびSDS (安全データシート)・施工仕様書をよくお読みください。
- (2) 改良等のため、①製品のの中身・仕様 ②販促物の内容等は将来予告なしに変更する場合があります。
- (3) 当販促物に表示してあります塗り面積、工法はあくまでも設計上の標準的な数値です。塗装の際の諸条件によって増減する場合があります。
- (4) 製品本体および当販促物に記載されている、定められた用途以外には使用しないでください。またご使用方法等につきましてご不明の点がございましたら、必ずご使用前に当社にお問い合わせください。

アトミクス株式会社

■道路事業部 〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6 TEL (03) 3969-1552 (直通) FAX (03) 3968-7300

■営業部	〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6	TEL (03) 3969-1552 (直通)	FAX (03) 3968-7300	■広島営業所	〒739-1734 広島市安佐北区口田1-9-17 (小次郎ビル)	TEL (082) 845-2202	FAX (082) 845-2203
■大阪支店	〒574-0053 大阪府大東市新田町2-22	TEL (072) 872-3111	FAX (072) 872-1222	■福岡営業所	〒812-0963 福岡市博多区金の隈1-33-31	TEL (092) 503-5200	FAX (092) 503-5308
■札幌営業所	〒001-0014 札幌市北区北十四条西1-2-5 (三井ビル403)	TEL (011) 738-6070	FAX (011) 738-6071	■久喜工場	〒346-0101 埼玉県久喜市菟塚町和近6 (久喜工業団地内)	TEL (0480) 85-7931	FAX (0480) 85-3112
■仙台営業所	〒982-0011 仙台市太白区長町6-9-7 (ハイコートアイ1F)	TEL (022) 249-7371	FAX (022) 249-7372	■岡山工場	〒709-1312 岡山県瀬田郡赤松町502-11 (岡山工業団地内)	TEL (0868) 36-7000	FAX (0868) 36-7010
■新潟営業所	〒950-0982 新潟市中央区堀之内南2-19-14 (聯合ビル)	TEL (025) 244-8011	FAX (025) 244-8012	■加須工場	〒347-0017 埼玉県加須市南隆崎1-12-1 (加須工業団地内)	TEL (0480) 65-1159	FAX (0480) 65-7146
■名古屋営業所	〒462-0043 名古屋市中区八代町1-9 (北村ビル2F)	TEL (052) 914-3000	FAX (052) 916-0882	●本社	〒174-8574 東京都板橋区舟渡3-9-6	TEL (03) 3969-3111 (代表)	FAX (03) 3968-7300